Simba Flooring Waterproof Laminate Flooring Installation Guide & Disclaimer

防水 Laminate 地板 安装指南及免责声明

वॉटरप्रूफ लैमिनेट फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन गाइड और अस्वीकरण

🛑 Important Notice on Waterproof and Moisture Resistance/关于防水性能的重要说明 वॉटरप्रूफ प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना

This product is *high-performance waterproof laminate flooring*, designed with advanced water-repellent treatment on the surface and edges. The locking system is coated with protective wax to reduce friction noise and improve moisture resistance. The surface resists everyday spills, but **all standing water must be cleaned within 72 hours** to prevent damage.

本产品为*高性能防水型 Laminate 地板*，表面及锁扣采用先进防水处理，锁扣边缘涂覆防水封蜡，可降低摩擦噪音并增强防潮性能。表面可抵御日常溅水，但**所有积水应在 72 小时内清理干净，以防损坏。**

यह उत्पाद *हाई परफॉर्मेंस वॉटरप्रूफ लैमिनेट फ्लोरिंग* है, जिसकी सतह और लॉकिंग किनारों पर जलरोधी परत और मोम लेप है, जो घर्षण ध्वनि को कम करता है और नमी प्रतिरोध बढ़ाता है। सतह दैनिक पानी को सहन कर सकती है, लेकिन **सभी पानी 72 घंटे के भीतर पोंछना आवश्यक है ताकि क्षति न हो।**

However, this product is **not a vapor barrier**, and it cannot block continuous moisture rising from the subfloor or high humidity environments. The core is high-density wood fiberboard and is water-resistant only for a limited time.

请注意，本产品**并非防潮隔汽层**，无法阻挡基层长期潮气或高湿环境。芯层为高密度木纤维，仅在有限时间内具备耐水性。

हालांकि यह उत्पाद **वाष्प अवरोधक (vapor barrier) नहीं है**, और सतह के नीचे लगातार नमी या उच्च आर्द्रता को नहीं रोक सकता। इसका कोर उच्च घनत्व लकड़ी फाइबर से बना है और सीमित समय तक ही पानी प्रतिरोधी रहता है।

To maintain best performance, ensure subfloor moisture is controlled, avoid prolonged standing water, wipe spills promptly, and keep indoor humidity within recommended levels.

为保持最佳性能，请确保基层干燥，避免长期积水，及时清理水渍，并保持室内湿度在建议范围内。

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सतह के नीचे नमी नियंत्रित करें, लंबे समय तक जमा पानी से बचें, तुरंत पोंछें और नमी को उचित स्तर पर रखें।

🧰 Preparation & Acclimation/前期准备
तैयारी और अनुकूलन

Keep flooring sealed on site ≥48 hours.
Temperature: 18–25°C, Humidity: 35–55%.
Subfloor max unevenness: 3/16 inch over 10 feet.
Concrete cured ≥60 days, moisture ≤5 lbs/1000 sqft/24h.
Remove debris, dust, old flooring.

地板在施工现场密封存放≥48 小时。
室温 18–25°C，湿度 35–55%。
基层平整度≤4.7mm/3 米。
混凝土需养护≥60 天，含水≤5 磅/1000 平方英尺/24 小时。
清理杂物、灰尘、旧地板。

फर्श को साइट पर कम से कम 48 घंटे सीलबंद रखें।
तापमान 18–25°C, नमी 35–55%।
अधिकतम असमानता 3/16 इंच प्रति 10 फीट।
कंक्रीट 60 दिन cured रखें, नमी ≤5 lbs/1000 sqft/24h।
मलबा, धूल और पुराने फर्श हटाएं।

🛠️ Materials & Tools/材料与工具/सामग्री और उपकरण

- Waterproof laminate flooring (Angle and Flow Down locking)
- Moisture barrier film (6–8 mil)
- Underlayment (low thermal resistance)
- Spacers (3/8 inch)
- Pull bar, tapping block, mallet
- Door jamb saw, circular saw
- Level, tape measure, pencil
- Silicone sealant & gun

防水 Laminate 地板（Angle and Flow Down 锁扣）
防潮膜（6–8 mil）
隔音垫（低热阻值）
塞尺（3/8 英寸）
拉杆、敲击块、橡胶锤
门框锯、圆锯
水平尺、卷尺、铅笔
硅胶密封胶、胶枪

वॉटरप्रूफ लैमिनेट फ्लोरिंग (Angle and Flow Down लॉकिंग)
नमी रोधक फिल्म (6–8 मिल)
अंडरले (कम थर्मल रेजिस्टेंस)

स्पेसर (3/8 इंच)
पुल बार, टैपिंग ब्लॉक, रबर मल्हम
डोर जैम्ब सॉ, सर्कुलर सॉ
लेवल, टेप माप, पेंसिल
सिलिकॉन सीलेंट और गन

C. Installation Steps/安装步骤/इंस्टॉलेशन प्रक्रिया

Step 1 – Moisture Barrier

Overlap ≥20cm, upturn 5cm, seal edges.

拼缝重叠≥20cm，上翻 5cm 封边。

20 सेमी ओवरलैप करें, 5 सेमी ऊपर मोड़ें और सील करें।

Step 2 – Underlay

Lay flat without wrinkles.

平整铺设，无褶皱。

सपाट और बिना सिलवट के बिछाएं।

Step 3 – Expansion Gaps

Leave min 10mm gap around perimeter.

四周预留≥10mm 伸缩缝。

चारों तरफ 10 मिमी गैप छोड़ें।

Step 4 – Door Frame Cutting

Trim frames for plank clearance.

门框切割至板材可滑入。

डोर फ्रेम काटें ताकि पैनल आसानी से फिट हो सके।

Step 5 – Plank Installation

Insert at 15–25°, lower to lock.

15–25°角插入，下压锁紧。

15–25° कोण में डालें और लॉक करें।

Step 6 – Joint Staggering

Stagger joints ≥30cm.

接缝错开≥30cm。

जोड़ कम से कम 30 सेमी stagger करें।

Step 7 – Last Row

Trim last row, maintain gap.

最后一排裁切保留伸缩缝。

अंतिम पंक्ति काटें और गैप छोड़ें।

🌡️ D. Underfloor Heating/地暖/अंडरफ्लोर हीटिंग

Run heating ≥3 weeks before install.

安装前运作≥3 周干燥。

3 हफ्ते पहले हीटिंग चालू करें।

Subfloor temp 15–18°C.

施工当天温度 15–18°C。

तापमान 15–18°C रखें।

Use low R-value underlay.

使用低 R 值隔音垫。

कम R-वैल्यू अंडरले उपयोग करें।

After install: wait 48–72h, start 18°C, max +3°C/day.

安装后静置 48–72 小时，起始温度 18°C，每日升温≤3°C。

इंस्टॉलेशन के बाद 48–72 घंटे रुकें, रोजाना 3°C बढ़ाएं।

Max surface temp 29°C.

表面最高温度 29°C。

अधिकतम सतह तापमान 29°C।

💨 E. Forced Air Heating/风暖/फोर्स्ड एयर हीटिंग

Room temp 18–22°C.

施工当天室温 18–22°C。

18–22°C तापमान रखें।

Humidity 40–60%.

湿度 40–60%。

नमी 40–60%。

Avoid direct hot airflow.

避免热风直吹地面。

सीधे गर्म हवा न लगें।

🌿 Professional Note

This product uses a standard Angle and Flow down locking system. When installed carefully, it offers secure joints and reliable water resistance.

本产品采用标准 Angle and Flow down 锁扣系统，正确安装可实现牢固接缝和可靠防水性能。

यह उत्पाद मानक Angle और Flow down लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। सावधानी से इंस्टॉलेशन पर मजबूत जोड़ और विश्वसनीय जल प्रतिरोध मिलता है।

🧴 F. Use & Maintenance/使用与维护/उपयोग और रखरखाव

Avoid heavy traffic for 24h.

安装后 24 小时避免重压。

24 घंटे भारी ट्रैफिक न करें।

Clean dust regularly.

定期清理灰尘砂粒。

नियमित सफाई करें।

Use furniture pads, do not drag.

家具需加垫，不可拖拉。

फर्नीचर के नीचे पैड लगाएं।

Wipe spills immediately.

积水立即擦干。

पानी तुरंत पोंछें।

⚠️ G. Disclaimer/免责声明/अस्वीकरण

This product is designed with a surface that is water-repellent and resistant to everyday spills. However, the inner core is made of high-density wood fibers and is water-resistant only for up to 72 hours. Long-term water exposure, flooding, or continuous subfloor moisture may cause swelling, deformation, or damage. The seller provides materials only and does not offer installation or delivery services. Buyer/installers are responsible for correct handling, acclimation, installation, and maintaining environmental conditions. Problems caused by insufficient expansion gaps, improper humidity, prolonged water exposure, or misuse are

the buyer's responsibility. Claims must be submitted in writing within 24 hours of collection. Only confirmed manufacturing defects are covered. This guide is for reference only.

本产品表面具有防水和防日常溅水性能，但内部芯层为高密度木纤维，仅可在 72 小时内具备耐水性。如长期积水、浸泡或基层持续潮湿，可能导致膨胀、变形或损坏。本公司仅提供材料，不提供安装及送货服务。买方或安装人员应自行负责正确搬运、适应性摆放、安装及保持环境条件。如因未留足够伸缩缝、湿度不当、长期积水或使用不当引起问题，均由买方自行承担。所有索赔必须在提货后 24 小时内书面提出。仅确认的制造缺陷可受理。本指南仅供参考。

यह उत्पाद सतह पर जलरोधी परत के साथ बनाया गया है जो दैनिक पानी के संपर्क को सहन कर सकता है। हालांकि, इसका आंतरिक कोर उच्च घनत्व लकड़ी फाइबर से बना है और यह केवल 72 घंटे तक ही पानी प्रतिरोधी रहता है। लंबे समय तक पानी, बाढ़ या सतह के नीचे लगातार नमी से उभार, विकृति या क्षति हो सकती है। विक्रेता केवल सामग्री प्रदान करता है, इंस्टॉलेशन या डिलीवरी नहीं। खरीदार/इंस्टॉलर को सही हैंडलिंग, अनुकूलन, इंस्टॉलेशन और पर्यावरणीय परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अपर्याप्त एक्सपेंशन गैप, गलत नमी, लंबे समय तक पानी या गलत उपयोग से होने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। सभी दावे प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर लिखित में करने होंगे। केवल पुष्टि किए गए निर्माण दोष स्वीकार किए जाएंगे। यह गाइड केवल संदर्भ के लिए है।